

TECHNICKÝ LIST

MAKROFLEX KAMNÁŘSKÝ TMEL TMEL ODOLÁVAJÍCÍ TEPLITÁM AŽ DO 1 200 °C



DRUH MATERIÁLU

Makroflex Kamnářský tmel je tmel na anorganické bázi se speciálními zahušřovacími přísadami, který odpařením vody vyschne za vzniku tvrdých spojů bez prasklin a s vysokou teplotní odolností. Zvláštní složení pro spoje málo vystavené vibracím a pro teploty až do 1 200 °C.

VLASTNOSTI

- Odolává extrémním teplotám až do 1 200 °C
- Odolává přímému plameni
- Dobrá přilnavost k většině běžných stavebních materiálů
- Nesmršťuje se
- Neuvolňuje výpary
- Lze jej natírat

OBLAST POUŽITÍ

- Opravy prasklin v kamnech
- Utěsnění spár vystavených přímému plameni
- Utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel
- Upevnění ohnivzdorných panelů
- Odtahy kouře a kouřovody
- Tmelení a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komíny a grily
- Výfukové roury

MATERIÁLY

- Cement
- Beton
- Cihly
- Žáruvzdorné cihly
- Sklo
- Železo
- Ocel
- Galvanizovaná ocel
- Anodicky oxidovaný (eloxovaný) hliník

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI MOKRÉHO VÝROBKU	
Báze:	anorganická
Konzistence:	pasta
Hustota:	cca 1,80 g/cm ³
Aplikační teplota:	v rozmezí 10 °C až 35 °C
Sedání:	nulové
VLASTNOSTI SUCHÉHO VÝROBKU	
Pach:	bez zápachu
Hustota:	cca 2,0 g/cm ³
Teplotní odolnost:	max. 1 200 °C
Balení a barvy:	300ml kartuše v krabicích po 12 kusech. Černá barva.

ZPRACOVÁNÍ - PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy musejí být tuhé, suché a čisté, zbavené prachu a mastnoty nebo čehokoli, co by mohlo bránit správnému přilnutí. Velmi savé povrchy mírně navlhčete, tím zlepšíte přilnavost. Odřízněte aplikační trubici na požadovanou velikost a pomocí aplikační pistole naneste tmel. V případě potřeby povrch tmelu před zaschnutím uhladte špachtlí.

Tmel nechejte nejméně dva dny zasychat a poté pomalu a postupně zvyšujte teplotu, aby nedošlo ke vzniku bublin.

Pracovní nástroje očistěte ještě před zaschnutím produktu vodou.

Suchá spára nesmí být v kontaktu se stojatou vodou.

SKLADOVÁNÍ A SKLADOVACÍ DOBA

12 měsíců v původním obalu, na suchém a chladném místě. Teplotní rozmezí 5 °C až 25 °C.

BEZPEČNOST

Viz příslušný bezpečnostní list

TECHNICKÝ LIST

MAKROFLEX KAMNÁŘSKÝ TMEL
TMEL ODOLÁVAJÍCÍ TEPLOTÁM AŽ DO 1 200 °C



UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
fax: 220 101 194
www.makroflex.cz