

TECHNICKÝ LIST

MAKROFLEX WINTeQ KX 300 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

MAKROFLEX®



DRUH MATERIÁLU

Těsnicí komprimační páska impregnovaná polymerem pro utěsnění spár mezi okny a cihlami a těsnění proti větru. KX 300 je těsnicí komprimační páska pro spolehlivé venkovní utěsnění dilatačních spár, které jsou vystaveny přívalovému dešti až do tlaku 300 Pa. Má zvýšenou účinnost v porovnání s tradičními těsnicími páskami asi o 50 %, takže může bez problémů pokrýt vyšší pohyby spár. Proto může být garantována lepší přizpůsobivost různým šířkám spár a také jejich dokonalé utěsnění proti přívalovému dešti.

VLASTNOSTI

- Odolnost proti přívalovému dešti až do 300 Pa (íft 105 30851 3U/1U)
- Vysoce spolehlivá díky rozšířené schopnosti přilnavosti do spáry
- Vysoká přizpůsobivost pohybu spáry
- Přizpůsobená pro použití s WINTeQ těsnicími systémy
- Utěsnění různých spár při minimálních rozměrech pásky
- V balení stlačená na 20 % objemu
- Propustná pro vodní páru, optimální hodnota sd umožňuje průnik vodních par přes spáry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis produktu:	impregnovaná pružná pěna PUR
Základ:	akrylát s přídavkem proti hořlavosti
Barva:	šedá
Samolepicí těsnicí materiál:	pomáhá při aplikaci do spár - jednostraný
Aplikace:	spáry – dilatační a připojovací
Koeficient propustnosti vzduchu:	< 0,1 m ³ /hm při 25% stlačení (DIN EN 1026)
Nepropustnost vůči přívalovému dešti ve spárách:	Pa > 300 Pa
Teplotní stabilita:	-20 °C až +80 °C (DIN EN 755-1)
Stabilita vůči světlu a vlivům počasí:	požadavky splněny (DIN 53387)
Kompatibilita se souvisejícími stavebními materiály:	požadavky splněny (DIN 18542)
Odolnost proti difuzi vodní páry:	$\mu < 100$ (DIN EN ISO 12572)
Odolnost proti ohni:	B1 při minimálně 50% stlačení

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, suchý a bez olejových nebo mastných skvrn. Doporučuje se vyčistit profily okna.

APLIKACE

KX 300 je vhodná pro utěsnění vnějších spár a spojů oken, ale také na kovové a dřevěné konstrukce a kontejnery. Páska prošla zvláštními zkouškami na nepropustnost proti přívalovému dešti podle DIN 18 542 BG2 – íft 105 30851/1U. KX 300 je zvláště vhodná jako první těsnění proti přívalovému dešti do tlaku až 300 Pa v kombinaci s naším rozšířeným třístupňovým systémem těsnění (Makroflex WINTeQ systém).

DALŠÍ INFORMACE

Kromě výše uvedených informací je také potřeba věnovat pozornost relevantním předpisům a požadavkům různých organizací a obchodních společností stejně jako souvisejícím platným normám. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím, naši zákaznickou službu. Výše uvedené informace jsou založeny na našich praktických zkušenostech a znalostech z aplikovaného výzkumu. Vzhledem k širokému spektru různých materiálů a podmínek na pracovištích, které nemůžeme ovlivnit, by měl uživatel provést vlastní testování výrobku, aby se ujistil, že je vhodný k použití. Přesné údaje o množství, které je potřeba aplikovat, lze získat zkušební aplikací výrobku na požadovaný povrch.

Technická horká linka +420 739325740

MAKROFLEX WINTeQ KX 300
KOMPRIMAČNÍ PÁSKA



TABULKA POUŽITÍ

typ	tloušťka pásky	šířka pásky	vhodné pro spáry o tloušťce (mm)																		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KX300	15	2 - 6																			
KX300	15	5 - 12																			
KX300	20	9 - 20																			

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUČNÍ

Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel: 220 101 111
www.makroflex.cz